



Genehmigte Hydrophobierungen gem. BB2, Anhang 14

Produkt	Lieferant	Basis	lösemittelfrei lösemittel-arm	Eignungsnachweis						Bemerkungen	Befund
				Bericht / Datum	Wasseraufnahmekoeffizient [kg/m ² *h ^{0.5}]	Wasserdampfdiffusion Erhöhung Sd [m]	w-Wert nach Alkalllagerung [kg/m ² *h ^{0.5}]	Eindringtiefe [mm]			
			Anforderung	1	< 5	<= 0.250	<= 2.0	<= 50 %	>= 1		
			Anforderung	10	Jahre	<= 0.100	<= 2.0	<= 0.120	>= 2		
Tiefenhydrophobierung Desax H70 Paste	Desax AG Gommiswald	Alkylalkoxysilan	lösemittelfrei		2010	0.05	0.7	0.03	2	Bericht GBL 12694-3 27.8.2010 Auftragsmenge 340 g/m ²	gültig
Emcephob SL Hydrophobierungspaste	MC-Bauchemie AG Dietikon	Silan	lösemittelfrei		2010	0.02	0.2	0.03	> 2	Bericht LPM A-36'238-1 30.8.2010 Auftragsmenge 350 g/m ²	gültig
Exosil Hydrophobierung OS1, pastös	Bosshard + Co AG	Silan	Lösemittelfrei		2010	0.04	1.4	0.01	> 2	Bericht LPM A-36'174-1 20.8.2010	gültig
Sikagard-705L	Sika Schweiz AG Zürich	Silan	Lösemittelfrei		2010	0.07	0.6	0.05	> 6	Bericht LPM A-35'980-1 5.7.2010	gültig
Tiefenhydrophobierung Desax H 100 Flüssig	DESAX AG, Gommiswald	Alkylalkoxysilan	Lösemittelfrei		2010	0.02	0.9	0.02	≥ 3	Geo-Bau-Labor Auftrag/Projekt 12694-1 7.5.2010	gültig
StoCryl / HC 100 Crème pastös	Sto AG Subingen	Silan	lösemittelfrei		2009	0.03	1.2	0.02	> 7	Bericht LPM A-34'920-1 1.10.2009 Auftragsmenge 300 g/m ²	gültig
PCI Silconal 328 (alt Masterseal 328)	PCI Augsburg GmbH	Triethoxyisobutylsilan	lösemittelfrei		2009	0.05	1.5	0.05	> 5	Bericht LPM A-35'002-1 25.9.2009 Auftragsmenge 400 g/m ²	gültig
Mapei Bautenschutzcreme	Mapei Suisse SA, Sorens	Silan	lösemittelfrei		2009	0.05	0.7	0.06	> 2	Bericht LPM A-34'269-1 9.6.2009	gültig
PCI Silconal 329 (alt Masterseal 329)	PCI Augsburg GmbH	Alkyl-Alkoxysilan	lösemittelfrei		2008	0.05	1.1	0.03	> 5	Bericht LPM A-32'968-1 10.6.2008	gültig