



Schnellabbindende, frosttausalzbeständige Versetzmörtel

Produkt	Lieferant	Untersuchungsjahr	Schichtstärke	Frosttausalzbeständigkeit WFT-L	Druckfestigkeit 6 Stunden	Druckfestigkeit 28 Tage	Bemerkungen	Gültig
			[mm]	[%]	[MPa]	[MPa]		
Anforderungen				≥ 50	≥ 10	≥ 36		
Sika FastFix-2	Sika Schweiz AG Zürich	2007	6 30	100	18.7	51.3	Für tiefe Temperaturen	ja
Sika FastFix-4	Sika Schweiz AG Zürich	2008	15 50	92	15.6	49.5		ja
PCI Polyfix plus L	PCI Bauprodukte AG Zürich	2009	5 50	93	23.6	58.5		ja
Planitop Fix	Mapei Suisse SA Sorens	2009	3 50	75	26.8	56.9		ja
FIXIT 587	FIXIT AG, Untervaz	2009	5 50	108	22.9	51.7		ja
Röfix CC 600 Schachtfix	Röfix AG, Sennwald	2009	5 50	108	22.9	51.7		ja
ACOSIM Rapid	Acosim Mörtel Systeme, Pfäffikon	2010	5 50	88	25.3	60.9		ja
Fixit 587 Quick	FIXIT AG, Untervaz	2010	5 50	53	15.9	45.8		ja
PCI Polyfix plus	PCI Bauprodukte AG Zürich	2011	5 50	86	22.4	43.3		ja
Mapegrout SV	Mapei Suisse SA Sorens	2011	5 50	106	39.5	70.1		ja
Mapegrout SV-T	Mapei Suisse SA Sorens	2011	5 50	107	24.3	46.1		ja