



Frosttausalzbeständige Fugenmörtel zum Ausfugen von Schalensteinen, Pflästerungen sowie Natursteinmauerwerken.

Neben der Qualität des verwendeten Mörtels hängt die Dauerhaftigkeit wesentlich von der Sorgfalt bei der Ausführung ab.

- Auftrag nur auf sauberen und vorgehängten Untergrund.
- Verarbeitungstemperaturen des Produktelieferanten sind zu beachten.
- Ausreichende Nachbehandlung zur Vermeidung eines frühzeitigen Austrocknens.

Produkt	Lieferant	Untersuchungsjahr	Schichtstärke	Frosttausalzbeständigkeit WFT-L	Haftzugfestigkeit 28 d	Schalensteine Pflästerungen	Fugen bei Mauerwerken	Bemerkungen	Gültig
			[mm]	[%]	[MPa]				
Anforderungen				≥ 50	≥ 1.5				
Mapegrout Tissotropico (Standfest)	Mapei Suisse SA Sorens	2009	9 40	103	4.6		x		ja
Planitop 430	Mapei Suisse SA Sorens	2009	5 35	108	4.5		x		ja
Fixit 585	Fixit AG, Untervaz	2009	10 50	101	3.0	x			ja
Fixit 585 Quick	Fixit AG, Untervaz	2009	10 50	108	2.9	x			ja
Fixit 583	Fixit AG, Untervaz	2010	10 50	99	2.2	x	x	Mörtelkonsistenz je nach Anwendung	ja
Röfix CL 650	Röfix AG, Röthis (A)	2010	10 50	98	3.3		x		ja
Röfix 996	Röfix AG, Röthis (A)	2010	10 50	98	3.0	x			ja
SAMCO 88	Acosim AG Pfäffikon	2010	10 50	102	2.8	x			ja
Fugenmörtel ab Betonwerk Dalvazza	Betonwerk W. Vetsch	2011	10 60	103	3.3	x	x		ja
PCI Pavifix CEM ROC	PCI Augsburg GmbH	2012	5 50	101	3.8	x	x		ja