



Vorschriften für die Ausführung von vollflächig aufgeschweissten Polymerbitumen-Dichtungsbahnen

1. Grundlagen

Es gelten die im Anhang 02 und im Werkvertrag und dessen Bestandteile aufgeführten Normen und Richtlinien. Im speziellen sind zu beachten:

- Norm SN 640 450; Abdichtungssysteme und bitumenhaltige Schichten auf Betonbrücken, (Systemnorm)
- Norm SIA 281, Dichtungsbahnen (Produktenorm)

2. Allgemeines/ Projektierung

Abdichtungssysteme für Bauwerke des **öffentlichen Bauherrn** sind auf die Dichtigkeitsklasse 1 gemäss SIA 270 auszulegen. Die Dauerhaftigkeitsanforderungen an die Abdichtung richtet sich an die Nutzungsdauer der darüberliegenden Belagsschichten bzw. darunterliegenden Tragkonstruktion (bei umfassenden baulichen Erhaltungsmaßnahmen).

Befahrte Flächen im Anwendungsgebiet C1 „Verkehrsflächen aus Asphaltbelägen auf Betonbrücken“ werden beim **öffentlichen Bauherrn** mit Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (PBD) abgedichtet. Diese werden mit einem kraftschlüssigen, vollflächigen und dauerhaften Verbund ausgeführt.

Entgegen dem Systemaufbau gemäss SN 640 450 wird als Schutzschicht beim TBA GR in der Regel eine Walzasphaltschicht AC T 16 eingebaut und anschliessend mit weiteren Asphaltbetonschichten eingedeckt.

3. System/ Eignung

Der Lieferant (Importeur oder direkter Hersteller) der Dichtungsbahnen gilt als Systemlieferant. Er legt den Systemaufbau (Dichtungsbahntyp, Grundierung und gegebenenfalls Schutzschicht) sowie die weiteren Systemkomponenten (Randabschluss) fest und ist verantwortlich für die Erbringung des Eignungsnachweises. Er muss insbesondere auch die einzelnen Materialien und Stoffe sowie deren Verträglichkeit untereinander nachweisen.

3.1 Erstprüfung

Der SIA führt ein Register der bitumenhaltigen Abdichtungsbahnen mit vollständig erbrachten Nachweisen nach SIA 281 im jeweiligen Anwendungsgebiet. Für **öffentlichen Bauherrn** dürfen nur Systeme mit Dichtungsbahnen aus diesem Register verwendet werden. Die für das TBA GR zugelassenen bitumenhaltigen Abdichtungsbahnen sind in der Liste der genehmigten Produkte aufgeführt.

Die Liste der genehmigten Produkte des TBA GR wird durch das aktualisierte Register der SIA ersetzt, sobald dieses verfügbar ist.

Die weiteren Systemkomponenten sind vollständig zu dokumentieren und soweit gemäss einschlägigen Normen erforderlich, nachzuweisen.

3.2 Probereinbau

Bei bekannten Materialien wird in der Regel kein Probereinbau verlangt.

3.3 Systemgarantie

Mittels einer Systemgarantie bestätigt der Systemlieferant die Konformität der Komponenten mit seinem nachgewiesenen und TBA GR-gelisteten System (gemäss Eignungsnachweis) und gibt die Zustimmung zur Abdichtungsfirma. Die Systemgarantie inklusive Zustimmung müssen



schriftlich spätestens anlässlich der Abnahme des Untergrundes dem Abdichtungsspezialisten des TBA GR abgegeben werden. In der Systemgarantie müssen sämtliche Materialien und Stoffe des Abdichtungssystems namentlich bezeichnet werden.

4. Eignung des Untergrundes

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten (im Normalfall rund zwei Wochen vorher) muss der Untergrund durch die Abdichtungsfirma im Beisein des Auftraggebers abgenommen und protokolliert werden. Die Anforderungen gemäss SN 640 450a, Kapitel C sind einzuhalten.

Zum Ausgleichen der Oberfläche oder Ausstemmen von Kiesnestern sind geeignete Materialien (Kunstharz-Spachtel, ft-beständiger Mörtel gemäss Liste TBA GR) zu verwenden.

5. Einbau der Abdichtung

Es gelten insbesondere die Vorgaben der SN 640 450 sowie die Verlegevorschriften des Systemlieferanten. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen müssen einen kraftschlüssigen, vollflächigen und dauerhaften Verbund zum Betonuntergrund aufweisen.

Beim Einbau dürfen keine Niederschläge fallen. Luft-, Baustoff- und Untergrundtemperatur müssen $\geq +3\text{ °C}$ sowie 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

6. Schutz der Abdichtung

Unmittelbar nach dem Einbau bzw. Prüfung der Abdichtung ist die Schutzschicht aufzubringen. Vor dem Einbau der Schutzschicht muss die Abdichtung sauber sein.

Es ist darauf zu achten, dass das direkte Befahren der Abdichtung auf das Notwendigste beschränkt wird. Bei starker Sonneneinstrahlung sind Schutzmassnahmen gegen das Aufheizen der Abdichtung zu treffen.

7. Einbau-Qualitätsprüfungen

Vor dem Einbau der Schutzschicht ist die Abdichtung gemäss SN 640 450 mit nachfolgenden Präzisierungen zu prüfen.

Der vollflächige Verbund wird mittels akustischer Prüfung (Laubrechen) auf Hohlstellenfreiheit geprüft.

Der Verbund der aufgeschweissten PBD wird mittels Haft- und Schälzugprüfungen geprüft. Nach Einbau der Abdichtung müssen bei Flächen $< 50\text{ m}^2$ an 2 Prüfstellen, zwischen 50 und 250 m^2 an 3 Prüfstellen und über 250 m^2 für jede weitere 250 m^2 an 1 zusätzlichen Prüfstelle pro Etappe bzw. Bauteil (horizontal bzw. vertikal) Prüfungen ausgeführt werden. Jede Prüfstelle umfasst eine Serie von 3 Haftzugprüfungen und 3 Schälzugprüfungen mit nachfolgenden Anforderungen gemäss SN 640 450:

Oberflächen-Temperatur:	Haftzugprüfungen:	Schälzugprüfungen:
bei 5 °C	$\beta_{\text{HZ}} \geq 0.76\text{ N/mm}^2$	$\beta_{\text{SZ}} \geq 6.2\text{ N/mm}$
bei 30 °C	$\beta_{\text{HZ}} \geq 0.26\text{ N/mm}^2$	$\beta_{\text{SZ}} \geq 1.0\text{ N/mm}$

Anforderungswerte zwischen den Temperaturen 5 °C und 30 °C sind linear zu interpolieren.