



## Prescrizioni per l'esecuzione di idrofobizzazioni

### 1. Basi

Valgono le norme e le direttive elencate nell'appendice 02 e quelle del contratto d'appalto e delle sue parti integranti, in particolare:

- Norma SIA 269/2 Erhaltung von Tragwerken - Betonbau
- SN EN 1504- Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken  
Definitionen, Anforderungen, Güteüberwachung und Beurteilung der Konformität
  - Teil 2 Oberflächenschutzsysteme für Beton
  - Teil 9 Allgemeine Grundsätze für die Anwendung von Produkten und Systemen
  - Teil 10 Anwendung von Stoffen und Systemen auf der Baustelle, Qualitätsüberwachung der Ausführung

### 2. Informazioni generali

La presente appendice regola la scelta dei prodotti e l'esecuzione del procedimento di impregnazione idrofobica (prima OS1), basandosi sui seguenti principi secondo la norma SN EN 1504.

In quest'appendice vengono definite le caratteristiche da comprovare sugli oggetti dell'Ufficio tecnico dei Grigioni e le rispettive esigenze per la protezione superficiale del calcestruzzo, per il miglioramento della durata di opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato di nuova costruzione e per lavori di manutenzione e risanamento.

#### 2.1 Principi

Il procedimento "impregnazione idrofobica" è da utilizzare con i seguenti principi per la protezione o il risanamento di opere in calcestruzzo.

- 1 Protezione contro la penetrazione di sostanze
- 2 Regolazione del contenuto di umidità
- 8 Aumento della resistenza elettrica riducendo il contenuto di umidità

#### 2.2 Materiale

L'impregnazione idrofobica è un trattamento del calcestruzzo o della malta, per la formazione di una superficie idrorepellente senza la formazione di un film e senza o solo in maniera minore modifica dell'aspetto. Leganti attivi possono essere per esempio silani e silossani.

#### 2.3 Classi

Nella norma SN EN 1504-2 la profondità di penetrazione e la velocità di essiccazione delle impregnazioni idrofobiche sono distinti in classe I e II. Per la pratica secondo l'appendice della direttiva "Weisungen für die Projektierung von Kunstbauten" per quanto riguarda la profondità di penetrazione, vale la seguente correlazione specifica per elemento costruttivo.

**Classe I** corrisponde alla finora nota "idrofobizzazione temporanea" del calcestruzzo giovane a contatto diretto con agenti inquinanti.

**Classe II** corrisponde alla finora nota "idrofobizzazione a lungo termine" con una durata attiva di più di 10 anni.



## 2.4 Assicurazione della qualità

Si distinguono i seguenti tipi di prove secondo la norma SIA 269/2

- Prova preliminare (cfr. paragrafo 3)
- Prova d'idoneità su superfici campione (cfr.. paragrafo 5)
- Prova di qualità su superfici di controllo (cfr. paragrafo 6)

La prova d'idoneità su superfici campione e la prova di qualità su superfici di controllo sono contenute nel capitolato d'appalto.

Tutte le prove devono essere eseguite da un laboratorio accreditato su incarico dell'impresa. I risultati delle prove sono da inviare dal laboratorio direttamente all'Ufficio tecnico dei Grigioni (UTG GR), alla direzione lavori e alla sezione tecnologia dei materiali tramite posta elettronica in formato pdf.

## 3. Prodotti / prova preliminare

### 3.1 Esigenze per l'uso previsto

Nell'ambito della prova preliminare l'impresa deve dimostrare che l'idrofobizzazione rispetta le esigenze secondo la tabella NA.1 della SN EN 1504-2, "Procedura 1.1, protezione contro la penetrazione di sostanze" adempito. Per la diffusione del cloruro solubile in acqua non deve essere prodotta alcuna prova.

### 3.2 Lista delle prove preliminari riconosciute

La sezione tecnologia dei materiali gestisce una lista di idrofobizzazioni riconosciute per gli oggetti dell'Ufficio tecnico dei Grigioni.

In questa lista sono contenute le idrofobizzazioni di classe I e II, delle quali verrà consegnata all'UTG GR, sezione tecnologia dei materiali la seguente documentazione:

- Dichiarazione di prestazione del fabbricante
- Scheda tecnica con le indicazioni dei parametri di applicazione ammissibili o necessari del prodotto corrispondente.

La documentazione è da consegnare alla sezione tecnologia dei materiali almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La durata della validità del riconoscimento è di 5 anni, a condizione che non vengano effettuate modifiche alle esigenze secondo la norma e/o dal UT GR. Dopo la consegna della dichiarazione di prestazione **o di una conferma che il prodotto non è stato modificato, nonché** della scheda tecnica, la durata del riconoscimento per le esigenze di base viene prolungata di 5 anni.

Se durante i controlli di qualità in esecuzione le esigenze non vengono ripetutamente rispettate, il prodotto viene cancellato dalla lista.

## 4. Sottofondo

Il pretrattamento del sottofondo deve avvenire in generale secondo le indicazioni del fornitore. In particolare deve essere definito tra il progettista / direzione lavori, il fornitore e l'impresa. I risultati delle prove d'idoneità su superfici campione valgono come base.

Per la classe II (finora idrofobizzazione a lungo termine) il sottofondo deve essere stato eseguito da almeno 28 giorni.

A causa di eventuali basse temperature in autunno inoltrato, gli elementi costruttivi, per i quali è prevista una idrofobizzazione temporanea di classe I, possono essere idrofobizzati anche se il calcestruzzo non ha raggiunto i 28 giorni di stagionatura prima dell'applicazione. Le altre condizioni di applicazione secondo il produttore e le esigenze dell'UTC GR devono essere rispettate.

Le indicazioni del paragrafo 8 devono essere documentate.



## **5. Prova d'idoneità su superfici campione**

### **5.1 Definizione e scopo**

Le prove d'idoneità su superfici campione servono a comprovare l'idoneità del prodotto sull'elemento costruttivo in specifiche condizioni d'impiego e nel contesto dello svolgimento del lavoro scelto, come pure quale campione per la superficie. Per questi motivi, se possibile, le superfici campioni devono rimanere intatte fino alla fine dei lavori.

Sulla base delle superfici campione possono essere validati il prodotto più adatto o il metodo e la quantità di applicazione più adatti.

### **5.2 Svolgimento**

Per superfici superiori a 500 m<sup>2</sup> l'impresa deve eseguire una prova d'idoneità su superfici campione.

L'applicazione sulle superfici campione deve avvenire almeno 3 settimane prima dell'inizio dei lavori di idrofobizzazione. Se le esigenze della tabella T1 sono rispettate, si può iniziare con i lavori.

### **5.3 Superfici campione**

In generale deve essere eseguita una superficie campione. Se sono presenti diversi sottofondi o diversi parametri di applicazione devono essere seguite più superfici campioni ciascuna di ca. 2 m<sup>2</sup>.

La qualità e il trattamento del sottofondo, come pure il metodo e il parametro d'applicazione sulle superfici campione devono corrispondere il più possibile alle condizioni effettive o previste di tutta la superficie d'idrofobizzazione. I parametri d'applicazione sono da documentare.

### **5.4 Prove / esigenze**

Vedi tabella T1.

## **6. Prove di qualità su superfici di controllo**

### **6.1 Definizione e scopo**

Le prove di qualità su superfici di controllo servono a comprovare la qualità richiesta dall'oggetto trattato durante e dopo l'esecuzione.

### **6.2 Svolgimento**

L'autocontrollo dell'impresa durante e dopo l'esecuzione avviene sulle superfici di controllo. Per parti d'opera / oggetti con superfici campione viene eseguita anche la prova di qualità dell'idrofobizzazione sulle superfici di controllo. La loro posizione è da documentare. Dove non sono presenti superfici campione la direzione lavori esegue la prova di qualità dell'idrofobizzazione a campione secondo il paragrafo 7.3.2.

### **6.3 Superfici di controllo**

Le superfici di controllo devono essere applicate durante gli stessi interventi di lavoro e non possono distinguersi dalle altre zone idrofobizzate per quanto riguarda la qualità e il trattamento preliminare del sottofondo, come pure il metodo e i parametri di applicazione.

La posizione delle superfici di controllo deve essere rappresentativa per le superfici idrofobizzate per quanto riguarda l'esposizione e la sollecitazione. Il direttore lavori definisce la posizione delle superfici di controllo in accordo con il progettista.

### **6.4 Prove / esigenze**

Vedi tabella T1.



## **7. Procedimento delle prove**

### **7.1 Informazioni generali**

Per la pianificazione devono essere tenuti assolutamente in considerazione la durata di essiccazione e di prova.

Il prelievo dei provini può avvenire al più presto 3 giorni dopo l'applicazione, a meno che non sia indicato altrimenti dal fornitore.

### **7.2 Qualità dell'esecuzione**

I seguenti procedimenti sono utilizzati per le prove d'idoneità e quelle di qualità su superfici di prova dell'oggetto e sui provini estratti.

#### **7.2.1 Quantità di prodotto applicata**

La quantità applicata di idrofobizzazione e le dimensioni delle superfici idrofobizzate devono essere annotate dall'impresa e utilizzate per calcolare il consumo medio di materiale.

Documentazione del consumo di materiale in g/m<sup>2</sup>.

#### **7.2.2 Effetto di copertura superficiale**

Con uno spruzzatore fine la superficie idrofobizzata viene spruzzata in modo uniforme con acqua. Subito dopo si controlla visivamente se l'acqua si trasforma in goccioline o penetra in profondità.

Valutazione visiva e documentazione dell'effetto di formazione di goccioline.

#### **7.2.3 Definizione della permeabilità w**

La prova ha luogo secondo SN EN 1062-3. Come provini valgono 3 carote di **Ø 50 mm e lunghezza di min. 50 mm** prelevate dall'oggetto idrofobizzato.

Indicazioni sulla permeabilità w in kg/(m<sup>2</sup> \* h<sup>0.5</sup>) e valutazione secondo la tabella T1.

#### **7.2.4 Profondità di penetrazione**

Prova della profondità di penetrazione dell'idrofobizzazione secondo SN EN 1504-2 su tre carote prelevate.

Indicazione della zona "asciutta" in mm come valore medio di minimo 8 misurazioni.

In caso di dubbio la profondità di penetrazione può essere misurata anche come segue.

Ulteriore determinazione della permeabilità w secondo il paragrafo 7.2.3 in 5mm di profondità e nell'area del nucleo non idrofobizzato.

**Il requisito della profondità di penetrazione è colmato se la permeabilità all'acqua ad una profondità di 5 mm è inferiore al 50% della permeabilità all'acqua dell'area del nocciolo non idrofobizzato o inferiore a 0,15kg/ (m<sup>2</sup> h<sup>0.5</sup>).**

Indicazione della permeabilità w sul profilo alla profondità di 5 mm (w<sub>5</sub>) e sulla parte non idrofobizzata del nocciolo (w<sub>k</sub>) in kg/(m<sup>2</sup> \* h<sup>0.5</sup>), come pure della riduzione calcolata alla profondità di 5 mm.

$$\left[ \frac{w_k - w_5}{w_k} \right] \text{ in } \%$$

**8. Rapporti d'esame****8.1 Prova preliminare**

La documentazione da consegnare è indicata nel paragrafo 3.

**8.2 Prova d'idoneità su superfici campione e prove di qualità su superfici di controllo**

Il rapporto d'esame deve contenere minimo i seguenti dati.

- Committente
- Direzione locale dei lavori
- Tratta stradale, oggetto
- Parte d'opera, schizzo con indicazioni delle superfici campione o di controllo, tipo e età del sottofondo
- Dati delle applicazioni: data, prodotto, quantità applicata, tipo di applicazione
- Esaminatore
- Data delle prove
- Risultati con valutazione secondo tabella T1

Per la valutazione dei risultati si consiglia di constatare le condizioni ambientali durante l'applicazione (temperatura dell'aria e della superficie, umidità relativa dell'aria e umidità del sottofondo).

**T1, prove necessarie ed esigenze sulle superfici campione e di controllo**

Prova	Prova d'idoneità su superfici campione	Prova di qualità su superfici di controllo	Classe I	Classe II
			Idrofobizzazione temporanea	Idrofobizzazione a lungo termine
Quantità secondo paragrafo 7.2.1	x		Secondo indicazioni del fornitore	
		x	Sulla base della sup. campione	
Effetto di copertura superficiale secondo paragrafo 7.2.2	x	x <sup>1)</sup>	Formazione di goccioline su tutta la superficie	
Permeabilità w sulla superficie secondo paragrafo 7.2.3	x	x	≤ 0.10 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> )	≤ 0.10 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> )
Profondità di penetrazione secondo paragrafo 7.2.4 Test secondo SN EN 1504-2 o permeabilità all'acqua ad una profondità di 5 mm (w <sub>5</sub> )	x	x		≥ 5 mm ≤ 0.15 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> ) o ≤ 50% dell'area del nucleo non idrofobizzato

<sup>1)</sup> A campione verificare anche su superfici inferiori a 500 m<sup>2</sup> (DL + impresa)