

**Genehmigte Fugenmörtel**

Frostausalzbeständige Fugenmörtel zum Ausfugen von Schalensteinen, Pflästerungen sowie Natursteinmauerwerken.

Neben der Qualität des verwendeten Mörtels hängt die Dauerhaftigkeit wesentlich von der Sorgfalt bei der Ausführung ab.

- Auftrag nur auf sauberen und vorgewässerten Untergrund.
- Verarbeitungstemperaturen des Produktelieferanten sind zu beachten.
- Ausreichende Nachbehandlung zur Vermeidung eines frühzeitigen Austrocknens.

Produkt	Lieferant	Untersuchungsjahr bzw. Lieferbestätigung	Schichtstärke	Frostausalzbestän-	Haftzugfestigkeit 28 d	Schalensteine Pflästerungen	Fugen bei Mauerwerken	Bemerkungen
				digkeit WFT-L	[MPa]			
			[mm]	[%]	[MPa]			
Anforderungen				≥ 50	≥ 1.5			
Fixit 583	Fixit AG, Untervaz	2019	10 200	102	2.3	x	x	Konsistenz anwendungsbedingt
Fixit 585	Fixit AG, Untervaz	2019	5 200	107	>2.5	x		
Fixit 583 Trass grau	Fixit AG, Untervaz	2020	10 200	107	3.3	x	x	Konsistenz anwendungsbedingt
Fugenmörtel E241 Dalvazza Küblis Pragg Jenaz	Vetsch Beton AG	2018	10 60	107	3.0	x	x	Dem Mörtel darf auf der Baustelle kein Wasser beigemischt werden!
Mapegrout Gunité	Mapei Suisse SA Sorens	2018	8 30	106	2.3		x	
Mapegrout Tissotropico (Standfest)	Mapei Suisse SA Sorens	2018	9 40	100	≥ 2.0		x	
Mapegrout 430	Mapei Suisse SA Sorens	2017	5 35	108	4.5		x	
Creteo Gala CC 449 grob	Röfix AG, Sennwald	2020	10 50	109	2.2		x	
Creteo Gala CC 649	Röfix AG, Sennwald	2017 2019	10 50	98 107	3.3		x	
Creteo Gala CC 645 fein	Röfix AG, Sennwald	2017	10 50	98	3	x		
SAMCO 88	Grundmaterial Acosim AG	2017	10 50	102	2.8	x		nach 48 h befahrbar nach 24 h befahrbar
	Quick Alktendorf	2017		96	>2.3	x		
	Quick Speed	2017		94	>2.4	x		
ACOMUR	Grundmaterial Acosim AG	2017	10 50	103	2.7		x	für verbesserte Haftung
	Samco San Altendorf			104	2.9		x	
	RS San			102	2.9		x	
PCI Pavifix CEM ROC	PCI Augsburg GmbH	2017	5 50	101	3.8	x	x	
Sakret Pflasterfugenmörtel S	Sakret AG, Solothurn	2017	>7	101	2.5	x	x	